SÖNDÜRÜLMÜŞ KALKER KİRECİ (CL 80 S) (TS EN 459-1)

Kimyasal analiz değerleri		% Değer	TS EN 459-1
Ca(OH)2	:	min. 80	
Toplam CaO + MgO	:	min. 88	min. 80
MgO	:	mak. 3	mak. 5
Kızdırma kaybı	:	mak. 7	mak.7
SO3	:	mak. 2	mak. 2
Serbest Su	:	mak. 2	mak. 2

Fiziksel Analiz Değerleri		% Değer	TS EN 459-1
200µ (elek üstü)	:	mak. 1	mak. 2
90 µ (elek üstü)	:	mak. 5	mak. 7
Birim Hacim Kütlesi (kg/dm^3)	:	mak. 0.5	mak. 0,6

AMBALAJ ŞEKLİ : KRAFT TORBA
DÖKME

- Fiziksel ve Kimyasal Analizlerde TS EN 459-2 uygulanmıştır.
- Nuh Yapı Ürünleri A.Ş. izni olmadan çoğaltılamaz.

KALİTE – ÇEVRE VE YÖNETİM
SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ

Hacı Akif Mah. Nuh Çimento Cad. No:28 Hereke-KÖRFEZ/ KOCAELİ Tel. : 0 262 310 5000 Faks : 0 262 511 51 82 Mobil: 0 533 747 81 22
E-Posta : nuhyapi@nuhyapi.com.tr
web: www.nuhyapi.com / www.nuhyapi.com.tr