



nuh yapı ürünleri a.ş.



KALİTE – ÇEVRE VE
YÖNETİM SİSTEMLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SÖNDÜRÜLMÜŞ KALKER KİRECİ (CL 80 S) (TS EN 459-1)

Kimyasal analiz değerleri	% Değer	TS EN 459-1
Ca(OH) ₂ :	min. 80	
Toplam CaO + MgO :	min. 88	min. 80
MgO :	mak. 3	mak. 5
Kızdırma kaybı :	mak. 7	mak.7
SO ₃ :	mak. 2	mak. 2
Serbest Su :	mak. 1	mak. 2

Fiziksel Analiz Değerleri	% Değer	TS EN 459-1
200µ elek üstü :	mak. 1	mak. 2
90 µ elek üstü :	mak. 6	mak. 7
Birim Hacim Kütle (kg/dm ³) :	mak. 0,5	mak. 0,6

- Fiziksel ve Kimyasal Analizlerde TS EN 459-2 uygulanmıştır.
- Nuh Yapı Ürünleri A.Ş. izni olmadan çoğaltılamaz.

AMBALAJ ŞEKLİ : KRAFT TORBA - DÖKME

KALİTE – ÇEVRE VE YÖNETİM
SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ